

Coussin soudeur

Coussin soudeur résistant aux hautes températures.

DESCRIPTION

Le coussin soudeur est composé du Veriflam® 3200 (tissu de verre incombustible) et garni d'une mousse Plastiflam® IR32 (mousse en caoutchouc).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions du coussin** : 500 x 500 mm
- **Masse** : 680 grammes

Veriflam® 3200 :

- **Épaisseur** : 400 µm (DIN ISO 4603 /E)
- **Masse surfacique** : 455 g/m² ± 10% (DIN EN 12127)
- **Résistance à la traction chaîne** : 650 N/cm (DIN ISO 4606)
- **Résistance à la traction trame** : 580 N/cm (DIN ISO 4606)
- **Résistance à la chaleur** : -36°C min. / 600°C max
- **Aspect** : gris

Résiste à l'abrasion et aux plissures

Réflexion des rayons thermiques

Température maximale de rayonnement : env. 600°C

Température maximale de contact : 150°C

Plastiflam® IR32 :

- **Épaisseur nominale** : 32 mm

RÉACTION AU FEU

- Veriflam® 3200 (Tissu de verre incombustible) : Euroclasse A2,s1-d0
- Plastiflam® IR32 (mousse de caoutchouc) : Euroclasse B,s3-d0

Fiche Technique

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec. Il est recommandé de ne pas exposer le tissu aux rayons UV, à de hautes températures ou à une forte humidité.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, veuillez consulter Protecflam Industries.



Protecflam Industries
31, rue de l'Étoile du Matin
FR- 44600 Saint-Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80