

Veriflam® AXT-W1

Adhésif incombustible noir compatible avec le pare-pluie HPV Veriflam® XT-W1.

DESCRIPTION

L'adhésif Veriflam® **AXT-W1** est compatible avec le **Veriflam® XT-W1**. C'est un adhésif protecteur en papier siliconé, masse adhésive et tissu de verre.

EMPLOI

Le Veriflam® **AXT-W1** a une haute résistance aux UV. Facile à installer et renforcé avec du tissu de verre, il possède une haute résistance à la déchirure. Il doit être utilisé à des températures supérieures à +5°C (températures inférieures non testées).

RÉACTION AU FEU

Euroclasse **A2-s1,d0**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur : **75 mm**
- Longueur : **25 m**
- Grammage : **340 g/m²**
- Épaisseur : **0,34 mm**
- Conditionnement : **16 rouleaux**
- Résistance à la traction : Chaîne : **750 N/cm** | Trame : **600 N/cm**
- Résistance à la traction :
 - Longitudinale : **4 200 N/50mm** - EN 12311-1
 - Transversale : **3 100 N/50mm** - EN 12311-1
- Résistance à la déchirure :
 - Longitudinale : **290 N** - EN 12310-1
 - Transversale : **390 N** - EN 12310-1
- Allongement :
 - Longitudinale : **6%** - EN 12311-1
 - Transversale : **5%** - EN 12311-1
- Résistance au décollement :
 - Après 72h : **20 N/50mm** - EN 12316-1



Protecflam Industries
31, rue de l'Étoile du Matin
FR- 44600 Saint-Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures comprises entre +5 °C et +23 °C. Entreposer de préférence au frais et au sec.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, veuillez consulter Protecflam Industries.



Protecflam Industries
31, rue de l'Étoile du Matin
FR- 44600 Saint-Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80