

## Veriflam® 3200

Tissu de verre incombustible

### DESCRIPTION

Tissu de verre incombustible constitué d'un support 100 % fibres de verre enduit d'un polyuréthane ignifugé sur les deux faces..

### EMPLOI

Protection de sols, murs, etc.  
Confection de housses ou de bâches.  
Emballages ou éléments décoratifs.  
Lavable à l'eau savonneuse.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Épaisseur** : 400 µm (DIN ISO 4603 /E)

**Laize** : 100 / 155 / 200 cm

**Masse surfacique** : 455 g/m<sup>2</sup> ± 10% (DIN EN 12127)

**Résistance à la traction chaîne** : 650 N/cm (DIN ISO 4606)

**Résistance à la traction trame** : 580 N/cm (DIN ISO 4606)

**Résistance à la température** : -36°C min. / 200°C max

**Résistance à la température du tissu de base en fibre de verre** : jusqu'à 600°C

**Aspect** : gris

Résiste à l'abrasion et aux plissures  
Réflexion des rayons thermiques

### RÉACTION AU FEU

Veriflam® 3200 a été testé Euroclasse A2,s1-d0 en réaction au feu..

### STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec.  
Il est recommandé de ne pas exposer le tissu aux rayons UV, à de hautes températures ou à une forte humidité.

# Fiche Technique

## VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

## REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter Protecflam Industries.