

Plastiflam® 1017 / 150

Film souple de PVC ignifugé

DESCRIPTION

Plastiflam® 1017 / 150 est un film souple de PVC ignifugé dans la masse, grainé une face, adapté aux différentes protections et décorations.

Couleurs : translucide rose.

EMPLOI

Plastiflam® 1017 / 150 s'utilise en intérieur. Il est principalement utilisé dans l'industrie nucléaire en protection de sol.

Stocker à température ambiante pendant 24h minimum avant utilisation (env. 23°C)

Peut être découpé et / ou agrafé.

Peut être assemblé par soudure à chaud ou par haute fréquence.

Lavable à l'eau savonneuse. Manipuler avec soin. Eviter les plis et l'abrasion du film plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 150 µm

Masse surfacique : env. 200 g/m²

Laize : 140 cm ou 200 cm

Conditionnement : rouleaux de 100 ml en 140 cm (soit 140 m²)

rouleaux de 80 ml en 200 cm (soit 160 m²)

rouleaux de 100 ml en 220 cm (soit 220 m²)

Résistance à la rupture (traction) : ≥ 10 MPa (NF EN ISO 527-3)

Allongement avant rupture (longitudinal) : ≥ 95% (NF EN ISO 527-3)

Allongement avant rupture (transversal) : ≥ 110% (NF EN ISO 527-3)

Qualité soudure ouverte : 80% (NF T 54-197)

Tenue au froid : 0°C (NF T 54-110)

RÉACTION AU FEU

Classé M1 selon la norme NF P92-503.

Non-classé CMR1&2.



Protecflam Industries
31, rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité en cours de validité auprès de Protecflam Industries.



Protecflam Industries
31, rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80