

Plastiflam® 102 / 300

Film souple de PVC ignifugé

DESCRIPTION

Plastiflam® 102 / 300 est un film souple de PVC ignifugé dans la masse, calandré monocouche, adapté aux différentes protections et décorations.

Couleur: opaque / blanc.

EMPLOI

Plastiflam® 102 / 300 s'utilise en intérieur. Il est utilisé dans l'industrie nucléaire en protection de sol.

Stocker à température ambiante pendant 24h minimum avant utilisation (env. 23°C)

Peut être découpé et / ou agrafé.

Peut être assemblé par soudure à chaud ou par haute fréquence.

Lavable à l'eau savonneuse. Manipuler avec soin. Eviter les plis et l'abrasion du film plastique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur : 300 µm

masse surfacique : env. 405 g/m²

laize : 140 cm

conditionnement : rouleaux de 50 ml (soit 70 m²)

allongement 100% (traction) : R_{max} : 95,5N (dL_{max} : 100 mm)

allongement avant rupture : R_{max} : 115,8N (dL_{rupt} : 137 mm)

variations dimensionnelles 5' à 70°C : 1,5% ± 0,5

teneur en phtalate* : < 0,1%

RÉACTION AU FEU

Classé M1 selon les normes NF P 92-501, -504 et -505. DO-19-1196\A-R1 du Crepim.

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

* Plastiflam® 102 / 300 est calandré avec des substances non répertoriées comme substances sévèrement préoccupantes (SVHC) dans la classification REACH n° 1907/2006 du 18/12/2006, mise à jour le 17/01/2019. En conséquence, il ne contient pas de substances SVHC de la liste en vigueur à ce jour en concentration supérieure à 0,1% en poids.

Ces formulations ne contiennent pas de Bisphénol A (taux inférieur à 0,1%), ni de métaux lourds (taux inférieur à 0.1%). Tous les composants, y compris les adjuvants entrant dans la fabrication, sont certifiés comme relevant de la norme jouet EN71-3 et ne contenant pas d'ortho-phthalate (inférieur à 0,1%).



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80