

Plastiflam® AT712 Adhésif

Ruban adhésif toilé ignifugé «nucléaire»

DESCRIPTION

Le Plastiflam® AT712 Adhésif est un ruban de toile brillante en polyéthylène extrudé, enduit d'une masse adhésive blanche très puissante en résine de caoutchouc sans solvant et sensible à la pression. Spécialement conçu pour le jointage de films et confinement nucléaire. Aspect blanc.

PROPRIÉTÉS

- Faible teneur en halogène
- Très facile à découper
- Surface inscriptible
- pH neutre
- Sans transfert de colle
- Finition imperméable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Conformable
- Adhésif non-corrosif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur nominale : 270 µm
allongement : 18%
pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm
tenue en température : de -35°C à 70°C
résistance à la rupture : 41 N/cm
perméabilité à la vapeur d'eau : 24 g/m²/24h
conforme à la directive RoHS : oui

halogènes : moins de 1000 ppm
soufre : moins de 1000 ppm



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

RÉACTION AU FEU

Classé M1.
Agrée avec NNC et PMUC

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +12 °C et +25 °C, pendant 12 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec, à l'abri de la lumière et d'émanation de solvant. Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité en cours de validité auprès de Protecflam Industries.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80