

Plastiflam® Cristal 500

Film souple de PVC ignifugé

DESCRIPTION

Plastiflam® Cristal 500 est un film souple de PVC ignifugé dans la masse.

Couleur: translucide.

EMPLOI

Plastiflam® Cristal 500 s'utilise en intérieur. En pratique, il peut servir de cloisonnement des espaces de travail dans des zones de travail (cuisines professionnelles par exemple)

Peut être découpé et / ou agrafé.

Lavable à l'eau savonneuse. Manipuler avec soin. Eviter les plis et l'abrasion du film plastique.

Afin d'éviter une charge statique incontrôlée la température du local, située entre 20 et 23°C ainsi qu'une humidité relative comprise entre 50 et 60% conduisent à un résultat optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur : 500 µm (ISO 2286-3)

masse surfacique : env. 654 g/m² (ISO 2286-3)

dimensions : rouleaux de 137 cm x 50 ml

résistance à la rupture : chaîne 26 Mpa / trame 24 MPa (ISO 527-3/2/200)

résistance à l'allongement : chaîne 240% / trame 260% (ISO 527-3/2/200)

température de craquellement : -10°C (DIN EN 1876-2)

RÉACTION AU FEU

Classé M2 selon la norme NF P 92 503 – 92 507.

Fiche Technique

STOCKAGE

.Nous préconisons un stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication, hors humidité et protégé des rayons directs du soleil.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80