

Plastiflam® Cristal PR306

Film semi-rigide de PVC ignifugé

DESCRIPTION

Plastiflam® Cristal PR306 est un film semi-rigide de PVC ignifugé dans la masse, calandré en accord avec le règlement EU 10/2011* article 16, 22 et annexes (Matériaux et objets en matière synthétique, destinés au contact alimentaire) ainsi que la directive 94/62/EG (Emballage et déchets).

Couleur: transparent.

EMPLOI

Plastiflam® Cristal PR306 s'utilise en intérieur. Il est principalement destiné à l'impression Offset UV, digitale, sérigraphique, flexo. et hélió. Dans sa forme gaufrée, le film présente une finition antireflets et une protection contre les rayures améliorée. En pratique, il peut également servir de cloisonnement des espaces de travail dans des zones de travail (cuisines professionnelles par exemple)

Peut être découpé et / ou agrafé.

Lavable à l'eau savonneuse. Manipuler avec soin. Eviter les plis et l'abrasion du film plastique.

Afin d'éviter une charge statique incontrôlée la température du local, située entre 20 et 23°C ainsi qu'une humidité relative comprise entre 50 et 60% conduisent à un résultat optimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur : 500 µm

densité : env. 1,31 g/cm³ (DIN 53479)

dimensions : plaques de 140 x 100 cm

résistance à la rupture : > 44 N/mm² (NF EN ISO 527-1-3)

point Vicat : 77°C ± 2°C (DIN EN ISO 306 Procédure VST/B50 plaque pressée)

point de fusion : env. 125°C

point d'auto-inflammation : env. 450°C



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

RÉACTION AU FEU

Classé M1 selon la norme NF P92-503.

STOCKAGE

.Nous préconisons un stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication, hors humidité et protégé des rayons directs du soleil.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80