

Plastiflam® Polymat Secur Armé

Film PEBD ignifuge armé en tissu de verre.

DESCRIPTION

Tri-couches : âme en tissu de verre et couches externes en PEBD métallocène vierge, mélange maître ignifugeant sans halogènes. Couleur : translucide ou rose

- Bonne résistance à la fissuration à froid
- Haute résistance à la perforation
- Films ignifugés sans halogènes ni métaux lourds
- Fabriqué en France : faible empreinte carbone

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

laize : 100 cm
épaisseur : 420 $\mu\text{m} \pm 10\%$
longueur rouleau : 50 ml
masse surfacique : 58 $\text{g/m}^2 \pm 10\%$
charge de rupture longitudinale : 750 N/5cm
charge de rupture transversale : 750 N/5cm
température d'utilisation : entre -30°C et 60°C

RÉACTION AU FEU

Plastiflam® Polymat Secur Armé a été testé M1.

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre -15°C et +60°C, pendant 24 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec. Il est impératif de ne pas exposer le tissu aux rayons UV ou à de hautes températures

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Fiche Technique

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter Protecflam Industries.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80