

Plastiflam® Retrac / 280

Film thermo-rétractable ignifugé

DESCRIPTION

Plastiflam® Retrac / 280 est un film thermo-rétractable ignifugé en polyéthylène basse densité (LDPE) bi-axiale (rétractation dans les 2 sens).

Couleur: blanc, opaque.

EMPLOI

Plastiflam® Retrac / 280 est thermo-rétractable ou non et destiné à la protection ou à des structures tendues pour confinements, séparations de zones et emballage avec stabilisation de charge. Il peut s'utiliser en intérieur comme en extérieur.

Il est déconseillé de traîner le film sur surfaces rugueuses pouvant provoquer des accrocs. Plastiflam® Retrac / 280 se rétracte avec un pistolet chauffant à buse tiède et fonctionnant au gaz Propane (40 à 65 kW suivant épaisseur). Il se fixe par soudure (replié sur lui-même) ou à l'aide de profilés aluminium du type «clipsage» (nous consulter).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

épaisseur : 280 µm

dimensions et conditionnement : par rouleaux de 15 x 7,25 m (108,75 m²)

résistance à la rupture (traction): 18 MPa (ASTM D-882)

allongement à la rupture (traction): 550 % (ASTM D-882)

tenue au froid : 5°C

point de fusion : 100°C

RÉACTION AU FEU

Classé Euroclasse B-s2,d0 selon la norme NF EN 13 501-1. Rapport de Classement n°16336E du WFRGENT.

Fiche Technique

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau hors d'air, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et au sec. Tenue à une exposition aux UV de 12 mois maximum.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80