

Plastiflam® X33

Mousse de polyéthylène ignifugée

DESCRIPTION

Plastiflam® X33 se présente sous forme de plaques de mousse polyéthylène ignifugées. Elles peuvent être fabriquées sur-mesure pour satisfaire aux utilisations finales. Sur demande, une des faces peut comporter une pellicule adhésive. Nous consulter.

Coloris : anthracite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

densité	32 kg/m ³ ±10% (IE-04)
longueur maxi.	2000 mm
largeur maxi.	1000 mm
épaisseur maxi.	110 mm
taille des cellules	≤ 0,25 mm
allongement rupture	104%
résistance à la traction	221 kPa
résistance à la compression (10%)	33 kPa
résistance à la compression (25%)	46 kPa
résistance à la compression (50%)	97 kPa
compression rémanent à 1/2h (après 24h 25%)	12%
compression rémanent à 22h (après 24h 25%)	5%
dureté SHORE 00	≈ 44
absorption d'eau après 28j	1% (DIN 53428)
température maxi. d'utilisation	100°C

Fiche Technique

RÉACTION AU FEU

Euroclasse B,s3-d0 selon EN 13501-1:2007.

STOCKAGE

Stockage dans un local hors d'eau, à des températures entre +5 °C et +23 °C, pendant 6 mois maximum après la date de fabrication. Entreposer de préférence au frais et dans un endroit correctement ventilé.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80