

Verniflam® Aithon TB15

Verniflam® Aithon TB15 est un primaire d'accroche en phase aqueuse. Il est recommandé en particulier avant application de Verniflam® Aithon PV33 ou Verniflam® Aithon AL20X.

EMPLOI

Verniflam® Aithon TB15 s'utilise en intérieur, ou en extérieur comme primaire de la peinture intumescente Verniflam® Aithon AL20X ou du vernis intumescent Verniflam® Aithon PV33, en particulier quand le support a déjà reçu une autre finition (peinture, lasure ou saturateur). Il permet une meilleure accroche des systèmes intumescents, et atténue la migration des tanins du bois vers la couche de finition (effet bloquant).

Avant de l'utiliser, contacter Protecflam Industries pour s'assurer que ce produit convient à l'application souhaitée.

COULEUR & CONDITIONNEMENTS

Incolore transparent.
Bidons de 10 kg

STOCKAGE

Stocker dans son récipient hermétique dans des conditions de température comprises entre 10 et 25°C. Entreposer au frais et au sec.

Durée de conservation conseillée : 18 mois pour le produit non entamé. Au delà, vérifier les qualités physiques du produit, son homogénéité et sa viscosité. Nous consulter.

Protéger impérativement contre le gel!

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité :	Env. 1,03 g/cm ³ à 20°C
Composants Organiques Volatiles (C.O.V.)	< 18,5 g/L
Grammage d'application théorique	de 100 à 120 g/m ²



Protecflam
31, rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 Saint Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

Temps de séchage : à +20°C, HR 55% : sec au toucher après 30 minutes. Recouvrable après 24 heures.

L'augmentation de l'épaisseur du film ainsi que la hausse de l'humidité relative de l'air dans le lieu de séchage ralentissent généralement le processus de séchage.

MISE EN OEUVRE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, exempt de poussière, huile, cire, graisse, salissure, résine, etc.

Préparer le support avec un égrenage au moyen d'un papier abrasif. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 14%.

CONDITIONS D'APPLICATION / LIMITES

La température de l'air, de la surface à peindre et de la peinture doit être supérieure à +15°C et l'humidité relative de l'air inférieure à 80% pendant l'application et le séchage de la peinture. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la température de l'air est comprise entre +18°C et +25°C, l'humidité relative de l'air entre 50% et 70% et que la ventilation est bonne.

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES

Méthodes d'application

Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet de 100 à 120 g/m² en deux couches si nécessaire. Egrenier entre deux couches.

Nettoyage des outils

A l'eau ou nettoyant pour produit de finition en phase aqueuse, immédiatement après la fin des travaux.

VALEURS MESURÉES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont fondées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.



Protecflam
31, rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 Saint Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80

Fiche Technique

RESTRICTIONS LOCALES

Les indications mentionnées dans cette fiche technique du produit sont valables pour le produit correspondant livré par Protecflam Industries.

REMARQUES DE SÉCURITÉ

Le produit n'est pas classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements. Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité en cours de validité auprès de Protecflam Industries.



Protecflam
31, rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 Saint Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80